

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan penambahan perekat memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air, berat briket, diameter lingkaran briket dan lama waktu pembakaran, sedangkan panjang briket tidak berbeda nyata.
2. Perlakuan (perekat 20%) adalah perlakuan terbaik dari setiap perlakuan yang menghasilkan lama waktu pembakaran tertinggi yaitu: 47:15 detik.

#### **5.2 Saran**

1. Jika membuat briket dari daun kesambi gunakan perekat 20% untuk menghasilkan briket berkualitas
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh perekat terhadap briket dari daun yang lain.