

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

berdasarkan penelitian dapat disimpulkan kadar air briket ranting kesambi telah memenuhi SNI 01-6235-2000 yaitu maksimal 8%, sedangkan untuk kadar abu yang memenuhi SNI 01-6235-200 adalah jenis briket 60 mesh dengan parameter kadar abu maksimal 8% , sementara itu kadar zat menguap pada briket juga telah memenuhi standar SNI 01-6235-2000 yaitu maksimal 15%. Kadar karbon terikat yang diperoleh telah memenuhi nilai Standar Nasional Indonesia 01-6235-2000 (dengan nilai minimal 77%).

1.2 Saran

Disarankan kepada peneliti selanjutnya menggunakan pengempa dengan tekanan yang ditentukan dikarenakan dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh