

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran serbuk daun kesambi berpengaruh tidak nyata terhadap kualitas briket daun kesambi lainnya, dikarenakan setiap perlakuan memiliki notasi yang sama.
2. Ukuran serbuk daun kesambi terbaik berada pada briket dengan perlakuan 60 mesh dengan kadar air 8%, dan daya bakar tertinggi berada pada briket dengan perlakuan 60 mesh.

#### **1.2 SARAN**

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa saran dan masukan antara lain sebagai berikut:

1. Proses pengeringan daun kesambi harus menggunakan sinar matahari untuk mengurangi kadar air briket.
2. Menggunakan press hidrolis untuk memberikan tekanan pengempaan yang lebih maksimal.