

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran partikel/serbuk biji kesambi berpengaruh terhadap kualitas briket
2. Ukuran partikel/serbuk biji kesambi terbaik berada pada briket dengan perlakuan C (Tahan 60 mesh) dengan kadar air 7,1%

#### **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa saran dan masukan antara lain sebagai berikut:

1. Proses pengeringanbiji kesambi sebelum diolah menjadi briket harus menggunakan sinar matahari dan membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk mengurangi kadar air briket.
2. Menggunakan press hidrolik untuk memberikan tekanan pengempaan yang lebih maksimal.