

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran partikel/serbuk kulit asam berpengaruh terhadap kualitas briket kulit asam
2. Ukuran partikel/serbuk kulit asam terbaik berada pada briket dengan perlakuan C (Tahan 60 mesh) dengan kadar air 7,1%

1.2 Saran

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa saran dan masukan antara lain sebagai berikut:

1. Proses pengeringan kulit asam sebelum diolah menjadi briket harus menggunakan sinar matahari dan membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk mengurangi kadar air briket.
2. Menggunakan press hidrolik untuk memberikan tekanan pengempaan yang lebih maksimal.